

Acabado

Nivel 3

Decoración mineral en piscinas.



MarblePool ACABADO, elemento decorativo para el universo de las piscinas, bicomponente, formulado con conglomerantes especiales y agregados seleccionados.

Con elevadas prestaciones, está especialmente diseñado para inmersión constante y para la decoración de piscinas de alto valor estético.

Cumple EN 998-1 y EN 1504-3.

Destacado

- Clase R1 PCC y CR CSIV W_c2 .
- Elevadas resistencias mecánicas.
- Excelente resistencia a la abrasión.
- Retracción compensada.
- Excelente adherencia química.
- Gran deformabilidad.
- Impermeable y transpirable.
- Aplicable manual y mecánicamente.
- Sin descuelgue.
- Soldadura perfecta entre capas/despices.
- Antimoho. Protección antimicrobiana y virucida en base Plata.
- ACABADO del sistema decorativo MarblePool, con múltiples posibilidades de terminación naturales.

Aplicación

Soportes

El soporte deberá haber sido tratado previamente con MarblePool BASE Nivel 2, habiendo transcurrido al menos 24 horas desde su aplicación.

Acabado

Nivel 3

Decoración mineral en piscinas.



El soporte MarblePool BASE ha de presentar la rugosidad necesaria para favorecer el anclaje de MarblePool ACABADO. Se ha de humedecer, evitando el encharcamiento y aplicando el producto cuando la superficie presente un aspecto mate. Es imprescindible el uso de MarblePool IMPER como soporte previo en aquellas actuaciones en los que se requiera membrana de impermeabilización.

Herramientas

Batidora eléctrica de baja velocidad o máquina de proyección para mortero. Regle de aluminio, llana, paletín.

Amasado y ejecución

Relación aproximada de Componentes A/B: 4,7/1,0 (25 kg polvo /5,3 kg líquido). No obstante, la relación podría variar, dependiendo del tipo de terminación escogida.

Amasar hasta conseguir una pasta homogénea, tixotrópica y sin grumos .

Nunca debe reamasarse el producto ni añadir agua para reactivarlo.

Tiempo útil de trabajo: Aplicar el mortero durante los 45' posteriores al amasado. El tiempo dependerá de las condiciones ambientales (humedad, temperatura, sol y viento).

Aplicar MarblePool ACABADO con una llana se realiza con una llana de puntas redondas, flexible y alargada para abarcar la mayor extensión posible dentro del período de trabajabilidad del producto. Proceder al alisado del producto pasados unos minutos y al repaso y corrección de imperfecciones. Se ha de seguir en todo momento las indicaciones del Manual de Aplicación del Sistema MarblePool.

Dejar secar un mínimo de 24 y un máximo de 48 horas, antes de realizar la operación de pulido del revestimiento. El tiempo de antes de pulir puede verse ampliado o reducido en función de las condiciones de temperaturas y humedad existentes.

Proteger el revestimiento una vez pulido con MarblePool SELLADOR.

Acabado

Nivel 3

Decoración mineral en piscinas.



Recomendaciones

No aplicar en zonas que no vayan a estar sumergidas en agua.

No aplicar por debajo de 5°C ni por encima de 30°C.

No aplicar con riesgo de heladas, lluvias, fuertes vientos o sol directo.

Proteger el mortero recién aplicado de una deshidratación temprana, utilizando métodos de curado adecuados.

Tratar adecuadamente los puntos singulares.

No amasar más producto del que puede aplicarse dentro de su período de trabajabilidad.

Datos Técnicos

Proporción de los componentes A/B ⁽¹⁾	Aproximadamente 4,72/1,00
Densidad en pasta ⁽¹⁾	1,75 (±) 0,15 gr/cm ³
Rendimiento aproximado ⁽¹⁾	8-10 kg/m ² para 5 mm de espesor
Temperatura de Aplicación	5°C-30°C
Periodo de trabajabilidad	45 minutos

⁽¹⁾ Las variaciones en los valores establecidos, vienen determinadas por la composición granular en el tipo de MarblePool ACABADO escogido.

Presentación

Comp. A: Sacos de 25 kg.

Comp. B: Garrafas de 5,3 kg.

Almacenamiento

12 meses en envase original cerrado y protegido de la intemperie.

Homologación

CR CSIV W_c2 EN 998-1

Tipo PCC R1 EN 1504-3

